

Grindų klėjai WAKOL D 3125 LVT

Techninė informacija

Taikymo sritis

Dispersiniai klėjai pagal DIN EN 14259, skirti dengti pagal klijų sluoksniavimo metodą.

- LVT grindys
- vienalytė ir nevienalytė PVC grindų dangą juostomis ir plytelėmis
- CV Grindys
ant tinkamai paruoštų sugeriančių ir nesugeriančių grindų patalpose.

Ypatingos savybės

- be tirpiklių, kaip apibrėžta TRGS 610
- labai ilgas atviro išlaikymo laikas?



- 1) Remiantis GEV (kontroliuojamų klojimo medžiagų asociacijos), klasifikuojamos kaip EMICODE EC1 PLUS, kriterijais: labai mažos emisijos
- 2) Emisijos klasė pagal Prancūzijos įstatymus
- 3) dispersinės klojimo medžiagos be tirpiklių
- 4) Statybos produktas, sertifikuotas pagal emisijas, i.a.w. DIBt principai: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Lenkiškas B ženklas statybos produktui i.a.w. EN 14259
- 6) Tinka šildomoms grindims
- 7) Tinka naudoti su ratukais

Techniniai duomenys

Žaliavų bazė: Akrilato dispersija

Išleidimo laikas: apytiksliai 30 minučių ant sugeriančių grindų, apytiksliai 45 minutes ant nesugeriančių grindų

Laikas kiek galima palikt atidarytą:

apytiksliai 180 minučių

Valymo priemonė:

Vanduo, kol klėjai pradeda džiūti

Laikymo laikas:

12 mėnesių kambario temperatūroje

Laikymo temperatūra:

ne žemiau +5 °C, jautrus šalčiui

Taikymas ir vartojimas

TKB A1 190 - 220 g/m²

LVT grindų klėjai

Homogeniškas ir nevienalytis PVC
grindys juostelėmis ir plytelėmis
Minkštos vinilo grindys

(Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus struktūros ir pagrindo sugeriamumo.)

Pagrindas

Pagrindas ir patalpos klimato sąlygos turi atitikti keliamus reikalavimus taikomus standartus ir duomenų lapus. Pagrindas turi būti nuolat sausas, tvirtas, lygus, be įtrūkimų, nešvarumų ir sukibimą slopinančių medžiagų.

Labai nelygius pagrindus išlyginti atitinkamais Wakol išlyginamaisiais mišiniais. Būtina atsižvelgti į techninę informaciją apie gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

Naudojimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite klijus. Naudodami dantytą mentelę, tolygiai užtepkite ant pagrindo, neleisdami klijams kauptis. Tiksliai paklokite grindis po atitinkamo vėdinimo laiko ir tvirtai nuspauskite. Po trumpo laiko vėl patrinkite dangą arba vėl susukite apie 1 valandą po padėjimo.

Svarbu

Apdorojimas ne žemesnėje kaip +15 °C grindų ir +18 °C kambario temperatūroje, taip pat kambario drėgnumas, pageidautinas nuo 40 % iki 65 %, maksimalus 75 %. Visa informacija yra pagrįsta apie 20 °C ir 50 % santykinę oro drėgmę.

Šaltu oru prieš naudojimą visas klojimo medžiagas pašildykite šildomoje patalpoje.

Grindų klijai WAKOL D 3125 LVT nėra patvirtinti grindų be PVC klojimui dangos. Dėl alternatyvų kreipkitės į Programų technologijų skyrių.

Stipriai apšviestas vietas padėkite WAKOL PU 270 poliuretano klijais arba WAKOL MS 550 PVC ir gumos klijais.

Nenaudoti vietose, kuriose padidėjęs drėgmės įsiskverbimas.

Garantuojame vienodą aukštą mūsų gaminių kokybę. Visi duomenys yra pagrįsti testais ir daugelį metų praktinės patirties ir nurodo standartizuotas sąlygas. Medžiagų įvairovė naudojimas ir skirtingos statybvietės sąlygos, kurios nepriklauso nuo mūsų valios, neleidžia bet kokioms šiais duomenimis pagrįstos pretenzijos. Todėl rekomenduojame atlikti pakankamai

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

bandymų. Būtina laikytis pridamų grindų gamintojo instrukcijų ir šiuo metu galiojančių kodų. Mes mielai teikiame technines konsultacijas.

Naujausią gaminio duomenų lapų versiją galite rasti adresu www.wakol.com.

Ši 2021-08-24 techninė informacija pakeičia visas ankstesnes versijas.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Maderzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl