

WAKOL D 3330 LVT grindų dangos klijai

Techninė informacija

Taikymo sritis

Patvirtinti dispersiniai klijai klojimui

- LVT, vinilo lentelių ir plytelių grindų dangos klijai iki 125 cm ilgio
- Plokščia heterogeninė PVC arba CV grindų danga rulonais

ant grindų, išlygintų Wakol išlyginamaisiais mišiniais ir gruntuotų WAKOL D 3040 grunto koncentratu, praskiestu vandeniu, arba WAKOL D 3035 dispersiniu gruntu.

Tinka ir klojimui

- modulinės tekstilinės grindų dangos (be kelių pakartotinių dengimų)

taip pat ir kontakto procese su

- PVC minkštomis grindjuostėmis
- PVC grindų danga ant pakopų ir pakylų laiptų zonose

ant tinkamai paruoštų sugeriančių ir nesugeriančių grindų patalpose.

Ypatingos savybės



- be tirpiklių, kaip apibrėžta TRGS 610
- dengimas specialiu voleliu
- gali būti tiesiogiai veikiamas įtempių ir apkrovų
- nėra likutinių suspaustų klijų įspaudų
- ilgas galiojimo laikas

1) Remiantis GEV (Kontroliuojamų klojimo medžiagų asociacijos), klasifikuojamos kaip EMICODE EC1 PLUS, kriterijais: labai mažos emisijos

2) Emisijos klasė pagal Prancūzijos įstatymus

3) Dispersinės klojimo medžiagos be tirpiklių

4) Statybos produktas, sertifikuotas pagal emisijas, i.a.w. DIBt principai: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

5) Lenkiškas B ženklas statybos produktui i.a.w. EN 14259

6) Tinka šildomoms grindims

7) Tinka naudoti su ratukais

Techniniai duomenys

Žaliavos pagrindas:	Dispersinis mišinys
Vėdinimo laikas:	apytiksl. 20-30 minučių
Klojimo laikas	apytiksl. 180 minučių
Valymo priemonė:	vanduo
Laikymo temperatūra:	ne žemesnė kaip +5 °C, jautru šalčiui
Laikymo laikas:	12 mėnesių kambario temperatūroje

Taikymas ir vartojimas⁸⁾

Specialus volelis	120 - 140 g/m ²	LVT grindų klijai Minkštos vinilo grindys
Kontaktiniai klijai	200 - 250 g/m ²	PVC minkštos grindjuostės LVT grindų dangos klijai

8) Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus struktūros ir pagrindo sugeriamumo.

Grindys

Grindų ir aplinkos sąlygos turi atitikti keliamus reikalavimus, taikomus standartus ir duomenų lapus. Grindys turi būti sausos, tvirtos, lygios, be įtrūkimų, nešvarumų ir sukibimą slopinančių medžiagų.

Grindys turi būti išlygintos Wakol išlyginamuoju mišiniu. Prieš pradėdami klojimo darbus, paviršių nugruntuokite išlyginamojo mišinio su WAKOL D 3040 grunto koncentratu, praskiestu vandeniu santykiu 1:2, arba su WAKOL D 3035 dispersiniu gruntu. Džiovinkite bent 20 minučių.

Jei grindys išlygintos WAKOL A 830 išlyginamuoju mišiniu, džiovinkite mažiausiai 48 valandas. Prieš pradėdami klojimo darbus, paviršių nugruntuokite WAKOL D 3040 grunto koncentratu, praskiestu vandeniu santykiu 1:1, arba WAKOL D 3035 dispersiniu gruntu. Džiūvimo laikas turi būti bent 60 minučių.

Naudojimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite klijus. Specialiu voleliu tolygiai užtepkite ant gruntuotų grindų; dirbti iš tiesiai iš kibiro, neleidžiant klijams išsilieti. Uždėkite grindinį po atitinkamo WAKOL D 3330 LVT grindų dangos klijų džiūvimo laiko ir tvirtai prispauskite. Klijų sluoksnis turi turėti matomą ritininę struktūrą su intensyvia spalva; tam padaryti, denkite klijus specialiu voleliu nespaudžiant.

Po klojimo visą plotą dar kartą praeikite su šarnyriniu voleliu. Ant pakloto ploto galima tiesiai vaikščioti ar apkrauti svoriais.

Papildomai padenkite žemo įtempimo grindinio apačią WAKOL D 3330 LVT grindų dangos klijais ir suklijuokite kontaktiniu būdu.

Svarbu

Apdorojimas ne žemesnėje kaip +15 °C grindų ir +18 °C kambario temperatūroje, taip pat kambario drėgnumas, pageidautinas nuo 40 % iki 65 %, maksimalus 75 %. Visa informacija yra pagrįsta esant apytiksl. 20 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei. Skirtingos kambario klimato sąlygos lemia skirtingus laikus. Esant šaltam orui, prieš naudodami klijus pašildykite šildomoje aplinkoje.

Jei vieta yra stipriai apšviesta saulės arba veikiama karščio, klijuokite naudodami WAKOL D 3318 MultiFlex, turintį pluošto, WAKOL MS 550 PVC ir gumos klijus arba WAKOL PU 270 poliuretano klijus, dėl padidėjusio temperatūros įtempimo. Prašome pasikonsultuoti su Taikomųjų technologijų skyriumi.

Nenaudokite WAKOL D 3330 LVT grindų dangos klijų vietose, kuriose yra daug drėgmės, pvz., įėjimo zonos ir vonios kamščiai.

Garantuojame vienodai aukštą mūsų gaminių kokybę. Visi duomenys yra pagrįsti testais ir daugelio metų praktine patirtimi ir nurodo standartizuotas sąlygas. Naudotų medžiagų įvairovė ir skirtingos statyviečių sąlygos, kurios nepriklauso nuo mūsų valios, neleidžia bet kokioms šiais duomenimis pagrįstos pretenzijos. Todėl rekomenduojame atlikti pakankamai bandymų. Taip pat reikia laikytis grindų dangos gamintojo instrukcijų ir šiuo metu galiojančių kodų. Mes mielai teikiame technines konsultacijas.

Naujausią gaminio duomenų lapų versiją galite rasti adresu www.wakol.com.

Ši 2021-08-24 techninė informacija pakeičia visas ankstesnes versijas.