



WAKOL MS 230

ELASTINGI KLIJAI PARKETLENTĖMS IR PARKETUI

NAUDOJIMO SRITIS

Elastingi vieno komponento klijai parketlentėms ir parketui skirti klijuoti:

- Vienetinį masyvo parketą pagal DIN EN 13226, kurio storis nuo 14 mm, plotis iki 80 mm, ilgis iki 600 mm,
- Mozaikinį parketą pagal DIN EN 13488, kurio storis 8 mm, plotis iki 35 mm, ilgis nuo 115 iki 165 mm
- Juostuotas parketas pagal DIN EN 14761, nuo 16 mm storio ir iki 200 mm ilgio
- Daugiasluoksnę parketlentę pagal DIN EN 13489

Ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo vidaus patalpose.

SAVYBĖS

- Sudėtyje nėra skiediklių pagal TRGS 610 apibrėžimą
- Atitinka DIN EN 14293
- Galima klijuoti ir ant šildomų grindų
- Sudėtyje nėra vandens – parketas nesiplečia
- Labai maža emisija EMICODE EC1 PLUS R

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	modifikuotas silano polimeras
Valiklis:	WAKOL RT 5960, kol klijai dar švieži
Vėdinimo laikas:	Jokio
Atviras išlaikymo laikas:	iki 40 min
Džiuvimo laikas:	Apytiksliai 24 valandos
Laikymo temperatūra:	Atsparūs šalčiui
Galiojimas:	12 mėnesių prie kambario temperatūros
Gis kodas:	RS10
EMI KODAS pagal GEV:	EC1 PLUS R

Sunaudojimas:

TKB B3	800 – 1000 g/m ²	Mozaikinis ir vienetinis parketas
TKB B5	700 – 900 g/m ²	Parketlentė
TKB B11	1000 – 1200g/m ²	lamparketas ir juostuotas parketas,
TKB B13	1100 – 1300 g/m ²	Didelių išmatavimų parketlentė

Išėiga priklauso nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų ir švarus. Nelygias betonines grindis reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti.

Klijus galima tepti iš karto ant švarių grindų.

Jeigu pagrindas visgi reikalauja gruntavimo, naudokite WAKOL PU 280 gruntą. Prieš klijavimą, leiskite gruntui išdžiūti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudodami glaistyklę, užtepkite kljus ant pagrindo. Kljų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas. Iš karto prispauskite parketlentę ar parketą ant šviežiai išteptų kljų. Stuksendami į parketlentę, įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie kljų. Iš karto po darbo, kljus nuo glaistyklės nuvalykite su Wakol RT 5960. Vėliau kljus galima nuvalyti tik mechaniškai. Tarp suklijuoto parketo ir sienų turi būti palikta tarpas iki 15 mm parketo plėtimuisi.

SVARBU

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys, parketas ir kljai turi būti sušildyti.

Nenaudokite praskiestų kljų kaip grunto.

Negalima naudoti Wakol MS 230 kljų tiesiai ant asfalto. Prieš kljavimą ant tokio pagrindo, jį reikia nugruntuoti.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, negalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite parketo gamintojo kljavimo rekomendacijas.

Šis techninis duomenų lapas buvo atspausdintas 2013 06 11

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija