

WAKOL D 3004 koncentruotas gruntas

Naudojimo sritis

Dispersinis, koncentruotas gruntas, skirtas gruntuoti:

- cemento ir kalcio sulfato grindis
- betonines grindis
- išlyginamuosius grindų mišinius
- kruopščiai nuvalytas plyteles, terrazzo paviršius
- medienos lentas ir plokštes, gipso pluošto plokštes prieš tolimesnį grindų apdirbimą vidaus patalpose.

Specialios savybės



1)



2)



3)

- be skiediklių pagal TRGS 610
- tinka po kėdėmis su ratukais
- tinka ant šildomų grindų

1) Pagal GEV yra EMI-CODE EC1 PLUS: labai maža emisija 2) "Mėlyno angelo" etiketė - labai mažos emisijos pagal RAL – UZ 113 3) Emisijų klasė pagal Prancūzijos teisinį klasifikavimą.

Techniniai duomenys

Rišančioji medžiaga:

poliakrilato dispersija

Sudėtis:

poliakrilato dispersija, organinis spalvos pigmentas, putojimą slopinantys priedai, vanduo.

Skiedimo santykis:

Ant cementinių ir betoninių grindų bei gipso pluošto plokščių 1 dalis D 3004 grunto + 2 vandens dalys; Išlyginamieji grindų mišiniai, plytelės, medienos plokštės ir grindys su senais ir vandeniui atspariais klijų likučiais 1 dalis D 3004 grunto + 1 vandens dalis.

Džiūvimas:

Ant cementinių grindų vizualiai stebėkite išdžiūvimą. Bent 60 min. ant plytelių ir klijais užterštų paviršių; 2 - 4 val. ant plokščių bei išlyginamųjų mišinių.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Valiklis: | vanduo |
| Saugojimas: | 12 mėn. prie kambario temp. |
| Sandėliavimo temp.: | ne žemiau nei +5°C |
| GISCODE: | D1 |
| EMICODE iš GEV: | EC1 PLUS |

Išei⁴:

Su WAKOL voleliu,
veliūro voleliu ar teptuku: apie 50 g/m² koncentrato

4) Išei⁴ labai priklauso nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo

Gruntuojamas pagrindas

Pagrindas turi atitikti klimatinės sąlygas ir DIN 18356 ar 18365 reikalavimus. Taip pat turi būti tvirtas, švarus, išdžiuvęs ir be įtrukimų. Jei pagrindas išsisluoksniavęs, mechaniškai atskirkite prastai prisitvirtinčius sluoksnius, o po to nušlifukite bei kruopščiai nusiurbkite.

Naudojimas

Gerai sukratykite pakuotę prieš darbą. Praskieskite gruntą su vandeniu. Tepdami, venkite balučių susiformavimo. Prieš klijavimo darbus įsitinkite, kad gruntas pilnai išdžiuvo.

Saugumas

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo metu ventiliuokite patalpą. Nerūkykite ir nevalgykite darbo metu. Produktui patekus į akis, gerai praskalaukite su vandeniu. Darbo instrumentus nuplaukite su vandeniu iš karto po darbo. Neleiskite gruntui patekti į geriamo vandens sistemas, kanalizaciją.

Produkto sudėtyje yra izociazolinas ir bromo-nitro-propanediolis. Informacija alergiškiems žmonėms suteikiama telefonu: +49 (0)6331/8001-144.

Atliekos

Tiktai tuščia pakuotė tinkama perdirbimui. Išmesti grunto likučius į namų šiukšlines galima tik, kai gruntas pilnai sudžiuvo

Svarbu

Nenaudoti, prie žemesnės nei +15°C. Visa informacija gauta prie +20°C ir 65% santykinės oro drėgmės.

Nenaudokite WAKOL D 3004 grunto ant magnezito mišinių su organiniais priedais. Nenaudokite kaip grunto prieš parketo klijus.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš gruntuojant visą paviršių. Ši techninė informacija paruošta 2023.11.22

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija